

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 616
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	27
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Ash content / Aschegehalt (%)	0,1
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	4 - 12
Applications and properties /	Medium fast filtration, e.g. for sulphides, lead-chromate and calcium oxalate /
Anwendungen und Eigenschaften	Mittelschnell filtrierend, z.B. für Sulfide, Bleichromat und Calciumoxalat

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**